

TECHNISCHES MERKBLATT

GRILON TS V0

Produktbeschreibung

Grilon TS V0 ist ein unverstärkter, flammgeschützt und selbstverlöschend ausgerüsteter technischer Thermoplast auf Basis einer teilkristallinen Polyamid-66-Polyamid-6-Legierung.

Grilon TS V0 ist halogenfrei und frei von rotem Phosphor, das ungefärbte Material hat eine helle Eigenfarbe.

Neben seinem vorteilhaften Brandverhalten zeichnet sich Grilon TS V0 durch hohe Zähigkeit und Filmscharniertauglichkeit aus.

RoHS: Grilon TS V0 erfüllt die Vorschriften gemäß RoHS (2002/95/EC, Restriction of Hazardous Substances).

WEEE: Aus Grilon TS V0 hergestellte Teile sind von der Forderung nach „selektiver Verwertung“ gemäß Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht betroffen.

Grilon TS V0 eignet sich besonders für technische Spritzgussteile im Elektro- und Elektronikbereich wie Sicherungsschalter, Steckerleisten, Kabelbinder, Reihenklemmen und Spulenkörper, bei welchen die Brandklasse V-0 des Materials gemäß UL 94 eine zwingende Voraussetzung ist.

GRILON®
EMS

EIGENSCHAFTEN

Mechanische Eigenschaften

		Norm	Einheit	Zustand	Grilon TS V0
Zug-E-Modul	1 mm/min	ISO 527	MPa	trocken kond.	3 600 1 600
Streckspannung	50 mm/min	ISO 527	MPa	trocken kond.	85 50
Streckdehnung	50 mm/min	ISO 527	%	trocken kond.	4 15
Bruchspannung	50 mm/min	ISO 527	MPa	trocken kond.	75 *
Bruchdehnung	50 mm/min	ISO 527	%	trocken kond.	10 > 50
Schlagzähigkeit	Charpy, 23°C	ISO 179/2-1eU	kJ/m²	trocken kond.	75 >100
Schlagzähigkeit	Charpy, -30°C	ISO 179/2-1eU	kJ/m²	trocken kond.	70 >100
Kerbschlagzähigkeit	Charpy, 23°C	ISO 179/2-1eA	kJ/m²	trocken kond.	4 15
Kerbschlagzähigkeit	Charpy, -30°C	ISO 179/2-1eA	kJ/m²	trocken kond.	3 3

Thermische Eigenschaften

Schmelztemperatur	DSC	ISO 11357	°C	trocken	260
Formbeständigkeit HDT/A	1,80 MPa	ISO 75	°C	trocken	70
Formbeständigkeit HDT/B	0,45 MPa	ISO 75	°C	trocken	210
Therm. Längenausdehnung längs	23 – 55 °C	ISO 11359	10 ⁻⁴ /K	trocken	0,7
Therm. Längenausdehnung quer	23 – 55 °C	ISO 11359	10 ⁻⁴ /K	trocken	0,9
Maximale Gebrauchstemperatur	dauernd	ISO 2578	°C	trocken	100 – 120
Maximale Gebrauchstemperatur	kurzzeitig	ISO 2578	°C	trocken	200

Elektrische Eigenschaften

Durchschlagfestigkeit		IEC 60243-1	kV/mm	trocken kond.	28 26
Vergleichende Kriechwegbildung	CTI	IEC 60112	-	kond.	600
Spez. Durchgangswiderstand		IEC 60093	Ω · m	trocken kond.	10 ¹¹ 10 ⁹
Spez. Oberflächenwiderstand		IEC 60093	Ω	kond.	10 ¹⁰
Dielektrizitätszahl	100 Hz	IEC 60250	-	trocken kond.	3,0 8,0
Dielektrizitätszahl	1 MHz	IEC 60250	-	trocken kond.	3,0 4,0
Dielektrischer Verlustfaktor	100 Hz	IEC 60250	10-4	trocken kond.	50 1500
Dielektrischer Verlustfaktor	1 MHz	IEC 60250	10-4	trocken kond.	150 700

Allgemeine Eigenschaften

Dichte		ISO 1183	g/cm³	trocken	1,16
Brennbarkeit (UL 94)	0,4 – 3,2 mm	ISO 1210	Stufe	-	V-0
Sauerstoffindex		ISO 4589-2	%	-	≥ 35
GWFI	1 – 3 mm	IEC 60695	°C	-	960
Wasseraufnahme	23 °C/gesätt.	ISO 62	%	-	8,0
Feuchtigkeitsaufnahme	23 °C/50% r.F.	ISO 62	%	-	2,5
Verarbeitungsschwindung	längs	ISO 294	%	trocken	0,70
Verarbeitungsschwindung	quer	ISO 294	%	trocken	0,75

Produkt-Bezeichnung nach ISO 1874: PA 66+PA 6, MFHR, 14-040 N

Verarbeitungshinweise für die Spritzgiessverarbeitung von Grilon TS V0

Das vorliegende technische Merkblatt für Grilon TS V0 gibt Ihnen nützliche Hinweise für die Materialvorbereitung, die Maschinenanforderungen, den Werkzeugbau sowie die Verarbeitung.



Silberschlieren am Teil können auch durch Überhitzung der Schmelze (über 300 °C) oder durch zu lange Verweilzeit der Schmelze im Zylinder verursacht werden.

MATERIALVORBEREITUNG

Grilon TS V0 wird verarbeitungsfertig getrocknet geliefert. Die Säcke sind luftdicht verschweisst. Eine Vortrocknung ist daher nicht erforderlich.

Lagerung

Verschweisste, unbeschädigte Säcke können, witterungsgeschützt, über Jahre gelagert werden. Als Lagerort empfiehlt sich ein trockener Raum, in dem die Säcke auch vor Beschädigung geschützt sind.

Handhabung und Sicherheit

Detaillierte Informationen können aus dem „Material Sicherheits Datenblatt“ (MSDS) entnommen werden, welches mit der Materialbestellung angefordert werden kann.

Trocknung

Grilon TS V0 wird bei der Herstellung auf einen Wassergehalt von unter 0,10 % getrocknet und luftdicht verpackt. Sollte die Verpackung beschädigt oder das Material zu lange offen gelagert worden sein, so muss das Granulat getrocknet werden. Ein zu hoher Wassergehalt kann sich durch einen beim Ausspritzen ins Freie schäumenden Schmelzekuchen und durch Silberschlieren am Spritzgussteil äussern.

Die Trocknung kann erfolgen im:

Trockenlufttrockner

Temperatur:	max. 80 °C
Zeit:	4 – 12 Stunden
Taupunkt der Trockenluft:	-25 °C

Vakuumofen

Temperatur:	max. 100 °C
Zeit:	4 – 12 Stunden

Trockenzeit

Bei nur wenig schäumendem Schmelzekuchen und leichten Silberschlieren am Spritzgussteil kann die minimale Trockenzeit genügen. Bei über Tage offen gelagertem Material mit stark schäumendem Schmelzekuchen, ungewöhnlich dünnflüssiger Schmelze, starken Schlieren und rauher Oberfläche am Spritzgussteil ist die maximale Trockenzeit nötig.

Trocknungstemperatur

Einen Hinweis auf eine oxidative Schädigung von Polyamiden gibt eine bei hellen Farben sichtbare Vergilbung. Im Trockenlufttrockner sollte die maximale Temperatur (80 °C) nicht überschritten werden. Im Vakuumofen, bei geringerem Sauerstoffpartialdruck, ist eine höhere Temperatur (100 °C) möglich. Um eine Vergilbung bei hellen Farben zu erkennen, ist es sinnvoll, eine kleine Granulatmenge als Vergleichsmuster zurückzuhalten.

Bei längeren Verweilzeiten im Maschinentrichter (über 1 Stunde) ist eine Trichterbeheizung oder ein Trichtertrockner (80 °C) sinnvoll.

Wiederverwertung vom Regenerat

Grilon TS V0 ermöglicht als thermoplastischer Kunststoff eine Aufbereitung fehlerhafter Teile und anteilige Rückführung des Regenerats in den Spritzgiessprozess. Dabei sollen jedoch folgende Punkte berücksichtigt werden:

- V0 kann nicht mehr garantiert werden
- Bereits erfolgte Feuchtigkeitsaufnahme
- Regranulierung: Staubanteil und Korngrößenverteilung
- Verschmutzung durch Fremdmaterial, Staub, Öl usw.
- Mengenanteil, prozentuale Zugabe zum Originalmaterial
- Farbveränderungen möglich
- Reduzierung der mechanischen Eigenschaften

Bei der Zuführung von Regenerat muss der Verarbeiter besondere Sorgfalt walten lassen.

MASCHINENANFORDERUNGEN

Grilon TS V0 lässt sich auf allen für Polyamid geeigneten Spritzgiessmaschinen verarbeiten.

Schnecke

Verschleiss-, und korrosionsgeschützte Universal-schnecken mit Rückstromsperre sind zu empfehlen (3 Zonen).

Schnecke

Länge:	18 D – 22 D
Kompressionsverhältnis:	2 – 2,5

Schussvolumen

Der Dosierweg muss in jedem Fall (ohne Dekompressionsweg) länger sein als die Länge der Rückstromsperre.

Auswahl der Spritzeinheit

Schussvolumen = $0,5 - 0,8 \times$
max. Dosiervolumen der Spritzeinheit

Heizung

Mindestens drei separat regelbare Heizzonen sollten Zylindertemperaturen von bis zu 350°C erzeugen können. Eine separate Düsenheizung ist notwendig. Der Zylinderflansch muss temperierbar sein (Stockkühlung).

Düse

Offene Düsen sind einfach aufgebaut, strömungsgünstig und sehr langlebig. Es besteht jedoch die Gefahr, dass beim nötigen Schneckenrückzug nach dem Dosieren (Dekompression) Luft mit eingezogen wird. Aus diesem Grunde werden häufig Nadelverschlussdüsen eingesetzt.

Zuhaltekraft

Die Maschinenzuhaltekraft kann nach folgender Faustformel abgeschätzt werden:

Zuhaltekraft

$7,5 \text{ kN}^{1)} \times \text{projizierte Fläche (cm}^2\text{)}$

¹⁾ Forminnendruck 750 bar

WERKZEUGBAU

Für die Auslegung der Werkzeuge gelten die für unverstärkte Thermoplaste üblichen Richtlinien.

Für die formbildenden Bereiche genügen übliche verschleissfeste Werkzeugstähle (durchhärtende Stähle, Einsatzstähle etc.), welche auf ca. 56 HRC gehärtet werden sollten. Zusätzlichen Verschleisschutz empfehlen wir in Bereichen mit hoher Strömungsgeschwindigkeit (z.B. Punktanschnitt, Heisskanaldüsen).

Entformung / Entformungsschrägen

Die Ausformschräge beträgt bei Spritzgiesswerkzeugen für Polyamid im allgemeinen $0,5 - 3^\circ$. Für geätzte Oberflächenstrukturen (Kavität) gilt die Faustformel: Pro 1° Wandkonizität max. 0,025 mm Ätztiefe.

Entlüftung

Für Grilon TS V0 soll besonders im Bereich der Bindenähte grosszügig entlüftet werden. Zusätzlich freigeschliffene Ausstosser und Entlüftungsschlitze in der Trennebene sind vorzusehen (0,02 mm).

Anguss / Anschnitt

Ein zentraler Stangenanguss im Bereich der grössten Wanddicke ist der sicherste Weg zu guter Formfüllung und zur Vermeidung von Einfallstellen. Punktanschnitt (direkt) oder Tunnelanguss sind aber wirtschaftlicher und auch bei technischen Teilen üblich.

Um ein zu frühes Einfrieren zu vermeiden und um die Formfüllung nicht zu erschweren, gilt:

Anschnittdurchmesser

$0,8 \times$ grösste Wanddicke des Spritzgiessteils

Angussdurchmesser

$1,4 \times$ grösste Wanddicke des Spritzgiessteils (jedoch mindestens 4 mm)

VERARBEITUNG

Formfüllung, Nachdruck und Dosieren

Beste Teileoberfläche und hohe Bindenahtfestigkeit werden mit hoher Einspritzgeschwindigkeit und genügend lang wirksamen Nachdruck erreicht. Die Einspritzgeschwindigkeit sollte gegen Ende des Füllvorgangs abgestuft sein, um Materialverbrennungen zu vermeiden. Für das Dosieren bei niedriger Drehzahl und geringem Staudruck sollte die Kühlzeit voll ausgenutzt werden.

Grundeinstellungen

Als Grundeinstellung für die Verarbeitung von Grilon TS V0 hat sich folgendes Profil bewährt.

Temperaturen

Flansch	$60 - 80^\circ\text{C}$
Zone 1	265°C
Zone 2	265°C
Zone 3	260°C
Düse	260°C
Werkzeug	80°C
Masse	$260 - 270^\circ\text{C}$

Druck / Geschwindigkeiten

Einspritzgeschwindigkeit	mittel
Nachdruck (spez.)	$300 - 800 \text{ bar}$
Staudruck (hydr.)	$5 - 15 \text{ bar}$
Schneckendrehzahl	$50 - 100 \text{ min}^{-1}$

KUNDENDIENSTLEISTUNGEN

EMS-GRIVORY ist Spezialist in der Polyamidsynthese und Polyamidverarbeitung. Unsere Dienstleistungen umfassen nicht nur die Herstellung und Lieferung von technischen Thermoplasten, wir bieten vielmehr auch eine vollständige technische Unterstützung an:

- Rheologische Formteilauslegung / FEM
- Prototypenwerkzeuge
- Materialauswahl
- Verarbeitungsunterstützung
- Formteil- und Werkzeugdesign

Wir beraten Sie gerne. Nehmen Sie einfach Kontakt mit unseren Verkaufsbüros auf.

Die vorliegenden Daten und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Erkenntnisse, eine Haftung in Bezug auf Anwendung und Verarbeitung kann jedoch nicht übernommen werden.